



BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia

tel./fax 058 667 19 99

Świadectwo badania kruszyw nr 35/KW/13

Zleceniodawca : "ECO-TER" Sp. z o.o.
10-109 Olsztyn, ul, M.C. Skłodowskiej 7/2

Sposób pobrania próbki: Próbka pobrana przez Barg M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

Zlecony zakres badań: Oznaczenie potencjalnej reaktywności alkalicznej.

Data pobrania próbki: 14.11.2012 r.

Badane kruszywo: 2/8 , 8/16 i 16/31,5 mm

Metoda badania: PN-92/B-06714/46 - "Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką"

WYNIKI

Badana frakcja	Data badania	Ubytek masy	Stopień reaktywności alkalicznej RA
2/4 mm	25 - 28.01.2013	0,58%	"1"
4/8 mm		1,16%	"1"
8/16 mm		1,49%	"1"
16/31,5 mm		0,74%	"1"

Zawartość krzemieni reaktywnych w badanych frakcjach poniżej 1,5 %

Uwagi: Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
Niniejsze świadectwo badania bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

mgr inż. Michał Wiśniewski
SPECJALISTA DS. BADAŃ

Opracował
30.01.2013

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.


mgr inż. Marcin Jeżewski
DYREKTOR DS. BADAŃ I ROZWOJU

Autoryzował
30.01.2013