



Barg M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Handlowa 15

81-061 Gdynia

tel./fax: (058) 667 19 99

Uzupełnienie do świadectwa z badań nr 39/KW/14

Zleceniodawca: **"ECO-TER" Sp. z o.o.**
10-109 Olsztyn, ul, M.C. Skłodowskiej 7/2

Zlecony zakres badań: Badania okresowe w ramach ZKP wg PN-EN 12620:2013

Sposób pobrania próbki: Próbką pobrana ze składowiska przez Barg M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

Data pobrania próbek: 05.12.2013

Rodzaj kruszywa: **kruszywo grube 16/31,5 mm - Kronowo.**

Metoda pobierania próbek: PN-EN 932-1:1999 "Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek".

Wyniki badań

1. Cechy fizyczne i chemiczne.

Lp.	Badana cecha	Metoda badania wg	Jedn.	Wynik badania	Kategoria wg PN-EN 12620:2013
1.	zaw. siarki całkowitej ^{p)}	PN-EN 1744-1:2010	%	0,038	S₁
2.	zaw. chlorków ^{p)}	PN-EN 1744-1:2010	%	0,014	-
3.	zawartość zanieczyszczeń lekkich ^{p)}	PN-EN 1744-1:2010	%	< 0,01	
4.	opis petrograficzny ^{p)}	PN-EN 932-3: 1999	-	zał. 1	-

^{p)} - badanie przeprowadzone przez podwykonawcę

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Niniejsze świadectwo badania bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

A- badania akredytowane zaznaczamy literą A

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.
M. Wisniewski
mgr inż. Michał Wisniewski
SPECJALISTA DS. BADAN

Opracował
28.01.2014

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.
M. Wisniewski
mgr inż. Michał Wisniewski
SPECJALISTA DS. BADAN

Autoryzował
28.01.2014