



**Barg M.B. Gdańsk Sp. z o.o.**

ul. Handlowa 15

81-061 Gdynia

tel./fax: (058) 667 19 99

## Uzupełnienie do świadectwa z badań nr 38/KW/14

Zleceniodawca: "ECO-TER" Sp. z o.o.  
10-109 Olsztyn, ul, M.C. Skłodowskiej 7/2

Zlecony zakres badań: Badania okresowe w ramach ZKP wg PN-EN 12620:2013

Sposób pobrania próbek: Próbką pobrana ze składowiska przez Barg M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

Data pobrania próbek: 05.12.2013

Rodzaj kruszywa: **kruszywo grube 2/16 mm - Kronowo.**

Metoda pobierania próbek: PN-EN 932-1:1999 "Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek".

### Wyniki badań

#### 1. Cechy fizyczne i chemiczne.

Lp.	Badana cecha	Metoda badania wg	Jedn.	Wynik badania	Kategoria wg PN-EN 12620:2013
1.	zaw. siarki całkowitej <sup>p)</sup>	PN-EN 1744-1:2010	%	<b>0,042</b>	<b>S<sub>1</sub></b>
2.	zaw. chlorków <sup>p)</sup>	PN-EN 1744-1:2010	%	<b>0,017</b>	-
3.	zawartość zanieczyszczeń lekkich <sup>p)</sup>	PN-EN 1744-1:2010	%	<b>&lt; 0,01</b>	
4.	opis petrograficzny <sup>p)</sup>	PN-EN 932-3: 1999	-	<b>zał. 1</b>	-

<sup>p)</sup> - badanie przeprowadzone przez podwykonawcę

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Niniejsze świadectwo badania bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

**A-** badania akredytowane zaznaczamy literą A

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.  
*Michał Wiśniewski*  
mgr inż. Michał Wiśniewski  
SPECJALISTA DS. BADAŃ

Opracował  
28.01.2014

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.  
*Michał Wiśniewski*  
mgr inż. Michał Wiśniewski  
SPECJALISTA DS. BADAŃ

Autoryzował  
28.01.2014