



Barg M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Handlowa 15

81-061 Gdynia

tel./fax: (058) 667 19 99

Uzupełnienie do świadectwa z badań nr 37/KW/14

Zleceniodawca: "ECO-TER" Sp. z o.o.
10-109 Olsztyn, ul. M.C. Skłodowskiej 7/2

Zlecony zakres badań: Badania okresowe w ramach ZKP wg PN-EN 12620:2013

Sposób pobrania próbek: Próbką pobrana ze składowiska przez Barg M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

Data pobrania próbek: 05.12.2013

Rodzaj kruszywa: **kruszywo grube 8/16 mm - Kronowo.**

Metoda pobierania próbek: PN-EN 932-1:1999 "Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek".

Wyniki badań

1. Cechy fizyczne i chemiczne.

| Lp. | Badana cecha | Metoda badania wg | Jedn. | Wynik badania | Kategoria wg PN-EN 12620:2013 |
|-----|--|-------------------|-------|---------------|-------------------------------|
| 1. | zaw. siarki całkowitej ^{p)} | PN-EN 1744-1:2010 | % | 0,042 | S ₁ |
| 2. | zaw. chlorków ^{p)} | PN-EN 1744-1:2010 | % | 0,017 | - |
| 3. | zawartość zanieczyszczeń lekkich ^{p)} | PN-EN 1744-1:2010 | % | < 0,01 | |
| 4. | opis petrograficzny ^{p)} | PN-EN 932-3: 1999 | - | zał. 1 | - |

^{p)} - badanie przeprowadzone przez podwykonawcę

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Niniejsze świadectwo badania bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

A- badania akredytowane zaznaczamy literą A

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.
mgr inż. Michał Wiśniewski
SPECJALISTA DS. BADAŃ

Opracował
28.01.2014

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.
mgr inż. Michał Wiśniewski
SPECJALISTA DS. BADAŃ

Autoryzował
28.01.2014